

# STOPVERF

## STOPVERF VOOR ENKELVOUDIGE BEGLAZING EN HET SOEPEL VULLEN VAN KLEINE GAATJES IN HOUT

- ◆ BARST NIET EN BLIJFT NIET AAN DE VINGERS KLEVEN
- ◆ GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN EN STRAK TE ZETTEN
- ◆ OP LIJNOLIEBASIS



### TOEPASSING

Stopverf voor enkelvoudige beglazing en voor het vullen van kleine gaatjes in hout, binnen en buiten, manuele toepassing.

### ONDERGRONDEN

• Stopverf wordt toegepast op houtwerk voorzien van een grondlaag.

### AFWERKING

• Stopverf dient afgewerkt te worden met verf, vernis of lazuur en dit van zodra er zich een huid heeft gevormd (gemiddeld 6 tot 8 dagen).

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Stopverf op basis van lijnolie voor binnen en buiten.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie IV - classe 1.
- Gebruiksklaar.
- Op traditionele wijze aan te brengen aan de sponnings- en buitenzijde voor enkelvoudige beglazing van maximaal 6 mm.
- De minimale voegbreedte aan sponningszijde bedraagt 3 mm, de minimale breedte van de schuine stopverfzijde bedraagt 9 mm en de minima
- Verbruik : 1 kg voor 6 ml meter stopverfril.
- Afwerking : na het vormen van een huid, 6 tot 8 dagen.
- Kleur : wit of bruin.

### GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : stopverfmes of lauriebladmes.
- Reinigen van het gereedschap : met white spirit (terpentine).
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

### VERPAKKING

- Wit : blikken van 0,5 kg, 1 kg en 5 kg.
- Bruin : blikken van 1 kg.

### AANBEVELINGEN

#### en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- Niet toepassen op te warme ondergronden, noch in de volle zon.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

### DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 39 (NFP 78-201) : spiegel- en glaswerken.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op [quickfds.com](http://quickfds.com) of [toupret.com](http://toupret.com)
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrengpunt.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen. De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden. De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een klasseschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).