



Watergedragen schoolbordenverf.

Toepassing

- Voor vernieuwen en herstellen van delen die met krijt beschreven worden
- Schoolborden
- Leiborden
- Schooltafels
- Tafeltennistafels
- Wanden
- Gebruik binnen en overkapte buitenplaatsen (overdekte terrassen)
- Eindlaag over Jansen Edel-roest als magneetverf

Eigenschappen

- Met alle soorten krijt beschrijfbaar (behalve oliekrijt)
- Snel drogend
- Goed te reinigen
- Niet reflecterend
- Mat

Product

Bindmiddelbasis: Acrylhars

Kleuren: Groen (ca. S 7020-G10Y) zwart

Verpakking: 375 ml en 750 ml

Verbruik: Ca. 8-10 m²/ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Glansgraad: Mat

Dichtheid: Ca. 1,1 g/cm³

Verdunning: Water

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



Applicatie

Met lakviltrol en spuit.

Hogedruk

Opening: 1,5 mm
Luchtdruk: 3-5 bar
Verdunnen met max. 5%

HVLP:

Opening: 1,5 mm
Luchtdruk: 0,55 bar
Verdunnen met max. 10%

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met schoon water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Duimvast: Na ca. 15-20 min
Overschilderbaar: Na ca. 12 uur
Beschrijfbaar: Na ca. 24 uur

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

Goed hechtende oude verflagen

Reinigen en goed opschuren korrel P320.
Afhankelijk van de ondergrond 1-2 lagen Vista Aqua Schoolbordenverf aanbrengen.
Droogtijd tussen de lagen minimaal 12 uur.

Goed hechtende dispersie muurverven

Reinigen. Afhankelijk van de ondergrond 1-2 lagen Vista Aqua Schoolbordenverf aanbrengen.
Droogtijd tussen de lagen minimaal 12 uur.

Nieuw hout of houtachtige materialen
1^e laag Vista Aqua Schoolbordenverf, max 10%
verdunnen met water, eventueel met Jansen Acryl
Lakplamuur hele vlakken plamuren.
Afhankelijk van de ondergrond 1-2 lagen Vista Aqua
Schoolbordenverf aanbrengen.
Droogtijd tussen de lagen minimaal 12 uur.

Hard PVC, polyester, HPL, Melamine en zink
Met Südwest Zink- en Kunststofreiniger reinigen.
Goed naspoelen met schoon water en laten drogen.
(Raadpleeg het technisch merkblad van Südwest
Zink- en Kunststofreiniger).
Een laag Südwest Acryl All-Grund aanbrengen.
Afhankelijk van de ondergrond 1-2 lagen Vista Aqua
Schoolbordenverf aanbrengen.
Droogtijd tussen de lagen minimaal 12 uur.

Aluminium (niet geanodiseerd)
Reinigen met Südwest Koper- en Aluminiumreiniger.
Goed naspoelen met schoon water en laten drogen.
(Raadpleeg het technisch merkblad van Südwest
Koper- en Aluminiumreiniger).
Een laag Südwest Acryl All-Grund aanbrengen
Afhankelijk van de ondergrond 1-2 lagen Vista Aqua
Schoolbordenverf aanbrengen.
Droogtijd tussen de lagen minimaal 12 uur.

Magneetverf systeem
Ondergronden voorbehandelen als hierboven
vermeld .
Een laag Jansen Edel-Roest Basismateriaal (1) ca.
400 gram/m² per laag aanbrengen.
Drogen ca.6 uur.
Tweede laag Jansen Edel-Roest Basismateriaal (1)
ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.
Drogen ca.6 uur.
Derde laag Jansen Edel-Roest Basismateriaal (1)
ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.
Drogen ca.6 uur.
Afhankelijk van de ondergrond 1-2 lagen Vista Aqua
Schoolbordenverf aanbrengen.
Droogtijd tussen de lagen minimaal 12 uur.

Bijzondere aanwijzing
Het lichte verkrijtingsproces van de verf is
noodzakelijk voor een langdurige en goede reiniging.
Eventueel zichtbaar achterblijvende residuen van
het geschrevene zijn geen krijtresten, maar ontstaat
bij zeer harde krijtsoorten, door het opglanzen van
het matte uiterlijk.
Ook olie- en waskrijt laten sporen achter die moeilijk,
dan wel niet, verwijderd kunnen worden.

Beschermende maatregelen
Zie veiligheidsblad.

Kentekenen
Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
6-9-2022.